



Российская Академия Наук

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ  
И ГЕОЭКОЛОГИИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

**Том VII  
Часть 1**

Москва, 2017 г.

КОПИЯ  
ВЕРНА





Департамент по недропользованию по СКФО  
Академия наук Чеченской Республики  
ИИЕТ им С.И. Вавилова РАН  
КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН  
Геофизический институт ВНЦ РАН  
Институт геологии ДНЦ РАН  
Чеченский государственный университет

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

**Том VII**

**Часть I**

Коллективная монография  
по материалам VII Всероссийской научно-технической конференции  
«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа»  
6-9 декабря 2017 г., г. Ессентуки

*Научный редактор*  
*д.ф.-м.н., профессор, академик Академии наук ЧР*  
*И.А. Керимов*

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Москва 2017



УДК 55(478.6)  
ББК 26.3 (295.7)-26.2(295.7)-21.3(295.7)

Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа.  
Том VII. Часть I / Под ред. Ермакова И.А. М.: ИИЕТ РАН, 2017. 551 с.

*Авторский коллектив:*

Керимов И.А., Абдулгирек З.Г., Абзаков Е.М., Алексеенко В.А., Алиев А.Р.,  
Антонов В.А., Арсланов Х.И., Арахнова Е.В., Аристова В.П., Барабашкина Т.А.,  
Бататин Ю.В., Бочаров Г.Х., Беляев Е.В., Барыков Г.Н., Босуц Н.А., Бойко Н.И.,  
Борисенко (Редкобородов) З.Г., Бочаров А.В., Бочаров В.А., Бурцев А.А., Быдтаева  
Н.Г., Вертий С.Н., Висмурадов А.В., Воронцова И.В., Гайдук В.В., Гайнутдинов И.К.,  
Галиахметова Л.Х., Горбачев Б.Ф., Гровцов В.А., Грибов В.С., Гусейнов М.М., Данитов  
М.Н., Даукаев А.А., Дементьева И.Е., Джабраилов А.В., Доброродный В.Н., Доля А.Н.,  
Доценко В.В., Егорова Н.Г., Жестков Д.Н., Жигалкин А.Д., Земцов П.А., Иорисов И.А.,  
Исаев В.С., Исаков С.И., Исламов Д.А., Казанова Э., Кацгородова Е.Н., Калинин В.В.,  
Кафтанатий Е.Б., Кофаш А.С., Кокин А.В., Коломенская В.Г., Корнилов А.В., Куранов  
Ю.В., Курбанов М.М., Лузин В.П., Лутина Л.П., Макарюха С.В., Мастюкова Е.Г.,  
Мацагулин В.У., Мельников П.Н., Моллаев З.Х., Морозов В.В., Мурыгин А.П., Немцов  
Н.И., Нигматов И.Н., Никифоров Ю.А., Николаев А.В., Оздоев А.В., Омельченко В.Л.,  
Парада С.Г., Переездчиков С.Н., Перши А.Н., Пермяков Е.Н., Пичук Т.Н., Писаренко  
Г.П., Поликарпов М.Ю., Полянин В.С., Поников В.И., Поников И.В., Прозорова Г.Н.,  
Проишляков С.Л., Распопов Ю.В., Рябов Г.В., Савина Ю.А., Савинов А.В., Сандаксмедов  
Т.С., Салтыкова Н.Н., Самигуллин Р.Р., Самойленко И.Ю., Семенов Ф.В., Сианисян С.Э.,  
Сианисян Э.С., Сичинава В.В., Снежко В.В., Соловьев Б.А., Старосуд Э.Р.,  
Степанов А.Н., Сютин В.П., Тимурзин А.И., Трофимов В.Т., Трунов Н.М., Труфанов  
А.В., Труфанов В.Н., Тулышева Е.В., Улановская Т.Е., Харькина М.А., Чайкин В.Г.,  
Чапыгина Н.В., Черкашин В.И., Чешев М.В., Шапиев Д.Ш., Швыдкая Н.В., Штунь С.Ю.,  
Щербакова Т.А., Юсупов А.Р., Ярошенко А.А.

Монография подготовлена коллективом авторов по материалам VII  
Всероссийской научно-технической конференции с международным участием  
«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа»,  
состоявшейся в г. Ессентуки 6-9 декабря 2017 г. В коллективной монографии, состоящей  
из 2-х частей, рассматривается широкий круг вопросов по геологическому строению и  
полезным ископаемым Северного Кавказа. В 1-й части монографии представлены  
материалы по геологии разведке месторождений углеводородов и твердых полезных  
ископаемых Северного Кавказа, во 2-й части опубликованы материалы по геодинамике,  
геофизике, сейсмологии, геоэкологии и истории наук о Земле.

Публикуемые материалы представляют интерес для широкого круга  
специалистов научных и производственных организаций, студентов и аспирантов  
геологических, геофизических, географических и геоэкологических специальностей, а  
также для производственных предприятий и организаций, занятых в освоении  
минерально-сырьевых ресурсов и предпринимателей, готовых вложить инвестиции в  
геологию, геоэкологию, туризм и т.д. Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-98866-067-5

© ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, 2017

Союз науки Чеченской Республики, 2017

© Коллектив авторов, 2017

КОПИЯ  
ВЕРНА

85



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КВАРЦЕВОГО СЫРЬЯ ПО КОМПЛЕКСУ ТИПОМОРФНЫХ ПРИЗНАКОВ КВАРЦА

© Быдтаева Н.Г., Белиев Е.В., Галиахметова Л.Х., Нигматов И.Н.  
ЦНИИгеометроД, г. Казань

Рассмотрены основные направления использования кварцевого сырья и требования к качеству продуктов на его основе. Предложен комплексный подход в исследовании типоморфных свойств природного кварца, который позволяет прогнозировать качество кварцевых продуктов и корректировать схемы обогащения при получении особо чистых кварцевых концентратов. Качественная оценка кварцевого сырья проводилась по совокупности притягов, учитывающих химический и минеральный состав, текстурно-структурные особенности и физико-химические характеристики на примере кварцевого сырья Республики Северная Осетия-Алания и Патомского кварценосного района, входящего в состав Прибайкальской кварценосной провинции.

**Ключевые слова:** кипарцевый, сырье, продукты, кипар, жгучий, молочно-белый, гранулированный, минеральный, примеси, газово-жидкий, включения, элементы-примеси. Северный Кавказ. Приморья России.

Минерально-сырьевая база кварцевого сырья России объединяет месторождения пьезоэлектрического кварца, горного хрусталя и жильного кварца (гранулированного, прозрачного, молочно-белого), традиционно используемого для получения однокомпонентного кварцевого стекла и в качестве шихты для синтеза искусственных кристаллов кварца [6].

В последние годы в России и в мире существенно возросли сферы использования кварцевого сырья, в том числе, в электронной и космической промышленности, в сфере нанотехнологий, для получения кварцевых тиглей кремния «солнечного качества», микропорошков. Для каждого вида получаемой продукции разработаны технические условия. Так, для производства тиглей требуется кварц высокой минеральной чистоты. Лучшие современные образцы кварцевых труб изготавливаются из кварцевых концентратов с общим содержанием химических примесей менее 25 ppm. Особое значение придается отсутствию в кварцевых концентратах газово-жидких включений и красящих примесей.

Вторая сфера использования кварцевого сырья – получение поликремния для солнечной энергетики и электроники. Поликристаллический кремний применяется полупроводниковой промышленности в качестве



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

8

исходного продукта для получения «солнечного кремния». Кварцевые порошки с размером частиц менее 100 микрон и содержанием  $\text{SiO}_2$  99,5–99,9% согласно требованиям к гранулометрии, химической чистоте и форме частиц порошков различаются областями использования. Порошки, применяемые в качестве наполнителей при производстве подложек больших интегральных схем (БИС), должны иметь минимальные содержания радиоактивных элементов (прежде всего U и Th), влияющих на стабильность работы БИС. Определение качественных параметров природного кварцевого сырья имеет важное значение на ранних этапах изучения объектов, для предварительного определения областей его применения. Для разработки комплекса методов изучения и оценки природного кварцевого сырья был проанализирован обширный материал по геолого-минералогическому, аналитическому и технологическому изучению месторождений кварцевого сырья основных кварценосных провинций РФ [6].

В настоящее время в практике геологоразведочных работ используются технические условия на кварцевые концентраты (ТУ-97), а не к природному сырью. Поэтому большое внимание при проведении исследований уделено методам изучения исходного кварцевого сырья. Полевые методы включали визуальное изучение кварцевой жилы, ее параметры, характер контактов жилы с вмещающими породами, наличие и виды проникающих примесных минеральных компонентов и степень их развития, визуальная чистота самого кварца, гранулометрия, а также исследование жиловмещающего комплекса. Качественная оценка кварцевого сырья проводилась по совокупности признаков, учитывающих химический и минеральный состав, текстурно-структурные особенности, физико-химические характеристики, определяющие возможные направления и показатели использования сырья и корректировки схем обогащения при получении особо чистых кварцевых концентратов. Комплекс включал петрографический, минералогический, ИСР, ЭПР методы.

Петрографическими методами (оптическая микроскопия) определялись:

- структурно-текстурные особенности: структура (однородная, неоднородная, гетеробластовая и т.д.), форма и размер зерен, минеральные включения, текстура (однородная массивная, полосчатая, линзовидная);
- структуры метагенеза кварца, характеризующие интенсивность проявленных метаморфических процессов и степень дефектности кварцевых зерен [5];
- субструктура отражает дислокации, пояса деформации, блокование и др.; увеличение степени наложенного метаморфизма (появление рекристаллизационных процессов) приводит к появлению однородных, недеформированных, вторично образованных зерен, которые характерны для гранулированного кварца;
- минеральные примеси, которые оказывает решающее влияние на обогащаемость природного кварцевого сырья, выбор рациональной



технологии переработки и качество получаемых кварцевых концентратов;

- наличие твердых минеральных примесей в кварцевых концентратах приводит к образованию в получаемом кварцевом стекле макро неоднородностей;
- газово-жидкие включения (ГЖВ), для оценки содержаний которых использована петрографическая методика определения в шлифах, позволяющая распределять газово-жидкие включения по классам крупности, характеру их распределения (внутри зерен, в межзерновом пространстве).

Коэффициент светопропускания отражает газонасыщенность кварца и позволяет предварительно разбраковывать кварцевое сырье по возможным сферам его использования.

Структурные примеси входят в структуру кварца. Для их определения использован метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Наиболее важным критерием качества является содержание структурного алюминия в кварце, а также Ti- и Ge-центров. Очистка кварца от структурных примесей при современных методах обогащения не представляется возможной. Изучение типоморфных свойств кварца является важной подстадией для определения обогатимости кварцевого сырья, корректировки технологических схем его переработки и отбраковки труднообогатимого сырья.

В последние годы ФГУП «ЦНИИголнеруд» проведены поисковые работы в ряде регионов РФ с целью оценки объектов кварцевого сырья, в том числе на территории Северного Кавказа и Прибайкалья с использованием их комплексной оценки. На территории Северного Кавказа, особенно в горной структуре, развиты осадочные, метаморфические и гидротермальные комплексы, несущие кварцевое оруденение. В период 2012-2014 гг. специалистами ОАО «Севостгеологоразведка» при участии сотрудников ФГУП «ЦНИИголнеруд» изучалось кварцевое сырье территории Республики Северная Осетия-Алания. Поисковые работы были проведены на целом ряде участков развития жильного кварца (Водораздельный Шток, Хардочинский, Бугульгинский, Арсикомский, Даргушаудонский, Дзагалыкомский, Зругский, Лядонский, Байкомский и др.), кварцевых песков (Фиагдонский, Кодахджинский, Майрамадагский, Чернореченский, Медвежегайский и др.), кварцитов (Ларцидонский-II) и кварцевых гравелитов (Мидаграбинский, Ларцидонский-I, Водопадный, Штырдонский и др.). Предварительные аналитические исследования показали, что наиболее качественным сырьем является молочно-белый жильный кварц [7]. Перспективными признаны Арсикомское, Дзагалыкомское и Даргушаудонское проявления Фиагдонской площади. В геологическом строении площади основную роль играют терригенно-вулканогенные образования нижней юры и приуроченные к ним зоны окварцевания. Перспективные проявления расположены в зоне окварцевания Лядонского района, контролирующих его



структур и объединяют две группы кварцевых тел: зоны окварцевания, жилы и линзообразные тела в глинистых сланцах, а также жилы, прожилки и линзообразные тела в базальтоидах.

Наиболее перспективными являются жилы терригенных толщ, выполненные молочно-белым кварцем. Жильная масса Арсикомского и Дзатъалыкомского проявлений представлена преимущественно молочно-белым крупнозернистым трещиноватым слабо ожелезненным кварцем, залегающим в сложнонислоцированной толще глинистых сланцев циклаурской свиты ( $J_1sk$ ). На протяжении 5500 м, с запада на восток жила приурочена к осевой зоне. Мощность жилы варьирует от 1,9 до 5,0 м, средняя кварценостность составляет 14-16%.

Проявление Даргшуадонское представлено сближенными зонами окварцевания, приуроченными к системе субпараллельных, крутонахищущих (55-75°) сколовых трещин, оперяющих зону Лядонского разлома. Мощности наиболее представительных жильных тел варьируют от 2,1 до 10,2 м. Кварц в жилах молочно-белый крупнозернистый трещиноватый слабо ожелезненный. По латерали на юго-запад жилы сливаются и прослеживаются на 580 м. Кварценостность данного проявления составляет 18-20%. Кварц мономинеральных жилы мелко- и разнозернистой структуры, массивной текстурой и наличием существенного количества газово-жидких включений, в связи, с чем он не просвечивает даже в полированных пластинах толщиной 2-3 мм. Полученные кварцевые концентраты имеют низкое светопропускание, которое не позволяет использовать их для изготовления прозрачного кварцевого стекла, но возможно применение для получения различных сортов технического кварцевого стекла, а молочно-белый кварц – как шихту при синтезе кристаллов кварца и получения металлургического кремния.

Лабораторно-аналитические исследования, проведенные АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» [2] показали, что в необогащенном виде жильный молочно-белый кварц содержит  $SiO_2$  в количестве 99,2-99,6%. Это сырье пригодно для производства металлургического (кристаллического) кремния, специальных сплавов силуминов, для силикатно-термических процессов восстановления, производства водорода и производства поликристаллического кремния с использованием Сименс-процесса. Возможно также использование обогащенного молочно-белого жильного кварца РСО-Алания с низким содержанием бора (не более 0,5 ppm) и фосфора (не более 0,1 ppm), а также суммарным содержанием 16-ти элементов-примесей (Fe, Na, K, Li, В, Р, Ca, Cr, Ni, Co, Cu, Mg, Mn, Ni, Ti, Zr) не более 50 ppm для прямого восстановления с получением высококачественного UMG-Si и для последующего получения кремния «солнечного качества».

Полученные предварительные результаты поисковых работ и аналитико-технологические исследования могут служить основой создания на территории Северного Кавказа и Северной Осетии в частности производства кремниевой продукции для солнечной энергетики и микрэлектроники.



Перспективы Северного Кавказа на высококачественное кварцевое сырье не ограничиваются территорией Северной Осетии. В южной части Республики Дагестан известны проявления высококачественного кварцевого сырья (Тимринское, Гарбутлинское, Шидибекское, Габзудинское и др.), представленные молочно-белым и водяно-прозрачным кварцем [2].

Кварцевые жилы развиты среди кварцитогидных песчаников, ацидных сланцев и песчано-глинистых отложений нижней юры ( $J_1 t$ ). Мощность кварцевых жил составляет 0,2-10,0 м, протяженность от нескольких до 200 м. Кристаллы кварца чистые водяно- и полупрозрачные, иногда хорошо ограниченные, призматические и длиннопризматические. Размер кристаллов по высоте 2-30 см, сечение 0,5-15 см. Среднее содержание кондиционных кристаллов составляет 5-7%. Средний выход моноблоков пьезокварца из обогащенного сырья проявления Аишат-Кули до 15%. Все объекты высококачественного кварцевого сырья являются слабо изученными, находятся в сложных физико-географических и горнотехнических условиях. Прогнозные ресурсы могут быть оценены в десятки-сотни тысяч т.

Для решения проблемы получения высококачественного кремниевого сырья на Северном Кавказе необходима постановка оценочных работ на территории Республики Северная Осетия-Алания и поисковых работ в республиках Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской.

В отличие от кварцевого сырья Северного Кавказа, где преобладающим является молочно-белый кварц, в Прибайкальской кварценосной провинции – второй после Уральского региона по перспективности – обнаружены проявления и выявлены месторождения гранулированного кварца. По сравнению с Уральской кварценосной провинцией регионы Сибири изучены на кварцевое сырье значительно слабее. Происхождение гранулированного кварца связывается со сложными многостадийными процессами, в результате которых происходит преобразование (рекристаллизация) исходной кварцевой породы. В процессе грануляции кварц очищается от примесей и по качеству оказывается пригодным даже для плавки высококачественного кварцевого стекла. Высокая прозрачность, структурная и гранулометрическая однородность кварца позволяют получать из него кварцевые концентраты со стабильными и достаточно высокими качественными характеристиками. Предварительная оценка качества кварцевого сырья проведена на площади Патомского кварценосного района, входящего в состав Прибайкальской кварценосной провинции. Район находится в Байкало-Патомском складчато-надвиговом поясе, в бассейнах р.р. Таймендра, Хайверга, Тонода, Челончен, М.и Б. Чипикета, притоков р. Б. Патом [6].

Основной региональной структурой Патомского кварценосного района является Чуйско-Нечерский антиклиниорий. Рудоконтролирующей структурой является Мало-Чипикетская шовная зона, ограниченная с севера Верхне-Таймендинским региональным разломом, с юга – Верхне-Патомской системой



надвигов. В пределах минерагенической зоны выделена система купольно-кольцевых структур разного ранга и формы с ограничивающими их кольцевыми и дуговыми разломами, линейным сдвигово-надвигами, с которыми установлена пространственная связь кварцевой минерализации [4]. Жиломещающими являются преимущественно породы, относимые к хайвергинской и бугарихтинской свитам, в составе которых объединены как терригенно-осадочные комплексы, так и продукты их метаморфизма. Присутствуют кварциты, гнейсы, кристаллические сланцы. Среди кварцитов преобладают слюдистые разности с содержанием слюды (мусковита и биотита) от 15 до 30%. Гнейсы содержат плагиоклаз (преимущественно альбит-олигоклазового ряда), в количествах более 20% присутствует кварц, темноцветные представлены биотитом, гранатом, редко амфиболом и моноклинным пироксеном. Аксессорные минералы – апатит, магнетит, ильменит, рутил, циркон, турмалин. Среди кристаллических сланцев преобладают биотит-мусковитовые, графит-слюдистые разности, содержащие 10-15% биотита, 25-55% мусковита и 15-40% кварца. Минералы группы титана – ильменит и рутил – присутствуют в большинстве пород, также широко распространено графитсодержащее вещество.

Петрографо-петрохимическое изучение показало, что исходные терригенно-осадочные породы преобразованы в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций. Практически все изученные породы несут следы динамометаморфических преобразований: полосчато-линзовидный и пятнистый облик, микропорфирокластические обособления, повышенное содержание углеродисто-графитового вещества. Размер зерен основной ткани породы составляет 0,1-0,3 мм, что не характерно для продуктов регионального метаморфизма.

Кварцевые жилы, выявленные в пределах Мало-Чипикетской зоны, линзо-, клино-, копье-, седло- и четковидные, невыдержаные по простиранию, с резкой изменчивостью по мощности, частыми раздувами и пережимами, образующими будинообразные формы. Крупные жилы имеют преимущественно линзовидную, реже линзовидно-плактовую форму. Жильные зоны представлены сближенными кварцевыми телами. Контакты преимущественно пологие с падением в северных румбах, согласные с вмещающими породами. Редкие крупные плитообразные жилы при средней мощности 3-4 м по простиранию прослеживаются на 100-150 м. Кварцевые жилы Мало-Чипикетской зоны сложены тремя структурно-текстурными разновидностями: 1) равномернозернистым гранулированным кварцем; 2) неравномернозернистым гранулированным кварцем с участками стекловидного или полуупрозрачного шунто-гигантозернистого кварца; 3) первичнокристаллическим крупно-гигантозернистым кварцем.

Равномернозернистый гранулированный кварц в шлифах представлен полированным агрегатом равновесной гранобластовой структуры, сложенный полигональной, изометричной и близкой к икосаэдрической формами с

КОПИЯ  
ВЕРНА



довольно гладкими контурами (рис. 1 А). Средний размер зерен составляет 1-3 мм, максимальный – не превышает 7-8 мм. Следы деформаций отсутствуют либо слабо проявлены и представлены факелами деформации, полосками Бёма и слабо выраженным блочным строением зерен. Погасание зерен преимущественно однородное, реже волнистое.

Неравномернозернистый гранулированный кварц с участками стекловидного или полупрозрачного крупно-гигантозернистого кварца микроскопически представлен кварцевым агрегатом гетеробластовой структуры, сложенный зернами неправильной, удлиненной формы с извилистыми, фьордовыми, зубчатыми границами, часто с входящими углами,



Рис. 1. Жильный кварц Мало-Чипикетской площади. Николи скрещены  
А – мелкозернистый кварц равновесной гранобластовой структуры; Б –  
рекристаллизация по границам зерен; В – пояса деформации с начальной  
рекристаллизацией в гигантозернистом первичнокристаллическом кварце

Размеры зерен варьируют от 1 до 15 мм. Кварц интенсивно деформирован, содержит трещины хрупкой деформации и субструктур метагенеза, отражающие пластические деформации. Субструктуры представлены факелами и пластинками деформации, неоднородным погасанием, большим количеством полосок Бёма в двух взаимоперпендикулярных направлениях, деформационными изгибами и системами сопряженных субпараллельных изгибов. Зерна характеризуются блочным строением, наблюдается неравномерное блокование, местами с разориентировкой блоков. Вблизи границ крупных зерен блокование переходит в мозаичность, гденередко наблюдается процесс начальной рекристаллизации с образованием мелких изометрических зерен размером 0,2-0,8 мм. Начальная стадия процесса рекристаллизации также улавливается по редким поясам деформации и вдоль ступенчато-зубчатых границ интенсивно деформированных зерен (рис. 1 Б).

Первичнокристаллический крупно-гигантозернистый кварц в пачках представлен зернами неправильной формы размером более 10 мм. Для данного типа кварца характерны субструктуры средних и высоких степеней пластических деформаций, которые представлены факелами и пластинками деформаций, неоднородным погасанием, полосами Бёма, интенсивным линейным и неравномерным блокованием, деформационными изгибами



Присутствуют полосы деформаций, по которым наблюдается начальная стадия процесса рекристаллизации с образованием единичных мелких зерен новообразованного кварца (рис. 1 В).

Наблюдаемые в кристаллах кварца газово-жидкие включения (ГЖВ) разнообразны по форме, размерам и фазовому составу и сгруппированы в 4 группы: 1) однотиповые и двухфазовые включения небольших размеров (1-2 мкм и менее), округлой, овальной формы, иногда с элементами огранки, расположенные в коротких и длинных прямолинейных залеченных трещинах; 2) включения, расположенные небольшими группами вблизи границ зерен либо вокруг локальных нарушений, характеризуются небольшими размерами (от 1-2 до 8-10 мкм) и неправильной формой; 3) мелкие точечные включения, расположенные по межзерновому пространству либо по контурам микроблоков в неравномерно блокованных зернах; 4) крупные включения (до 50 мкм и более) сложной неправильной формы без закономерностей распределения.

Содержание ГЖВ, определяемых в шлифах, варьирует в широком диапазоне. Наибольшее количество включений ГЖВ обнаружено в замутненных участках первичнокристаллического крупно-гигантозернистого кварца. Здесь преобладают довольно крупные включения без закономерностей распределения (4 группа) и густая сеть субпараллельно расположенных прямолинейных полосок, насыщенных мелкими включениями изометричной формы (1 группа). При этом в данном типе кварца встречаются высокопрозрачные (фрагментарно-стекловидные) участки, свободные от включений. Участки фрагментарно-стекловидного кварца в обнажениях достигают 10-15 см в поперечнике. Наименьшее количество ГЖВ наблюдается в равномернозернистом гранулированном кварце, где включения распределены в межзерновом пространстве и единичных прямолинейных залеченных трещинах (1 группа). Для качественной оценки степени прозрачности кварца и относительной оценки количества газово-жидких включений использовался метод определения коэффициента светопропускания ( $T$ ). Коэффициент светопропускания равномернозернистого гранулированного кварца составляет 69,2–80,5%. Данный показатель после глубокого обогащения в среднем может увеличиваться до 10%. Таким образом, этот тип кварца может быть потенциально пригодным для использования в высоких технологиях. Неравномернозернистый гранулированный кварц с участками стекловидного или полупрозрачного крупно-гигантозернистого кварца характеризуется светопропусканием от 52,1 до 79,8%. Неоднородность структуры сказывается на переменчивости показателя светопропускания. Эта разновидность кварца пригодна для использования в производстве светотехники. Светопропускание первичнокристаллического крупно-гигантозернистого кварца в замутненных участках не превышает 50–55%, а участки со стекловидным кварцем характеризуются высокими показателями  $T$  до 92,5%. В связи с тем, что по ТУ II-07-014-86 показатель светопропускания не нормируется, химически чистые разновидности первичнокристаллического кварца можно использовать в

**КОПИЯ  
ВЕРНА**



качестве шихты для синтеза искусственных кристаллов кварца. Преобладающая часть кварцевого сырья Мало-Чипикетской зоны характеризуется светопропусканием  $\geq 70\%$  (рис. 2).




Рис. 2. Распределение коэффициента светопропускания по данным 211 анализов кварца

Минеральные примеси также оказывают решающее влияние на обогатимость природного кварцевого сырья, выбор рациональной технологии переработки и качество получаемых кварцевых концентратов. Исследования показали, что в кварце Мало-Чипикетской тяющаи присутствуют (Ошибка! Источник ссылки не найден.) мусковит, гидроокислы железа, полевые шпаты, хлорит, биотит, фуксит, серицит; реже встречается графит, нибит, турмалин, амфибол, сподумен, апатит, гематит, цеолит, гранат и эпидот.




Рис. 3. Среднее содержание минералов-примесей в кварце Мало-Чипикетской зоны,  $n\% \times 10^{-3}$

Общее количество минералов-примесей варьирует от  $0.0096 \% \times 10^{-3}$  до  $905.936 \% \times 10^{-3}$ , в среднем  $109.252 \% \times 10^{-3}$ . Стоит отметить, что высокие средние



содержания минеральных примесей характерны для призальбандовых участков зон выклинивания кварцевых жил.

В равномернозернистом гранулированном кварце присутствуют минеральные включения мусковита, гидроокислов железа, полевых шпатов, хлорита, биотита и серицита, в единичных пробах – магнетита, гематита, турмалина, ильменита и рутила.

В неравномернозернистом гранулированном кварце отмечаются включения мусковита, гидроокислов железа, полевых шпатов, хлорита, биотита, также встречаются фуксит, магнетит, турмалин, рутил, апатит, графит и гранат.

Первичноокристаллический крупно-гигантозернистый кварц содержит включения мусковита, гидроокислов железа, полевых шпатов, хлорита, биотита, фуксита, серицита и магнетита, реже ильменита, амфибала, рутила и графита.

Промышленные схемы глубокого обогащения, позволяют достаточно успешно очистить кварц от минеральных примесей. Из вышеперечисленных включений наиболее трудно удаляемыми являются сростки кварца и полевых шпатов, тонкие игольчатые включения рутила, ильменит, расположенные внутри кварцевых зерен, а также графит.

Изучение структурных примесей показало, что содержание Al-O центров изменяется от 7 до 18 ppm, при этом содержание для Jota-std составляет 9,9 ppm. Наиболее высоким содержанием Al-O центров характеризуется первичноокристаллический крупно-гигантозернистый кварц.

Среди элементов-примесей отмечаются повышенные содержания Al, Na, K, Ca и Fe. Общая концентрация элементов-примесей колеблется от 44,73 до 2109,62 ppm. Сумма щелочей ( $\text{Na}+\text{K}+\text{Li}$ ) составляет 5,31-1048 ppm. В обогащенных концентратах нормируется содержание 10 элементов-примесей – Fe, Al, Ti, Ca, Mg, Cu, Mn, Na, K и Li. Глубокое обогащение кварцевого сырья Патомского нагорья позволяет получить кварцевые концентраты с высокими показателями светопропускания – более 85%, низким содержанием минералов-примесей и соответственно элементов-примесей менее 25 ppm, что соответствует современным требованиям.

Установленные качественные характеристики кварцевого сырья ряда объектов позволили предварительно наметить основные сферы его использования в производстве кварцевой и кремниевой продукции:

- кварцевое сырье, получаемое из жил гранулированного кварца первого типа (Патомский район), пригодно преимущественно для производства прозрачного кварцевого стекла различного назначения;

- кварцевое сырье второго типа Пригодно преимущественно для производства рядового кварцевого стекла, прозрачного кварцевого стекла различного назначения, кварцевых тиглей для выращивания монокристаллического кремния;

- жильное кварцевое сырье объектов Республики Северная Осетия-Алания может быть использовано для производства кварцевых тиглей для выращивания монокристаллического кремния при производстве



поликристаллического кремния методом прямого восстановления, а также различных видов кварцевых микро- и нанопорошков. Для кварцевого сырья этих проявлений характерно очень низкое содержанием минеральных примесей. Некоторые кварцевые жилы с низким содержанием радиоактивных элементов (U, Th менее 0.3 ppb) рекомендованы для производства микропорошков.

Комплексная оценка типоморфных особенностей кварца с использованием современных аналитических методов позволяет не только характеризовать исходное кварцевое сырье, но и прогнозировать качество полученных кварцевых продуктов. Данная методика предварительной оценки качества кварцевого сырья по комплексу типоморфных признаков, примененная при исследованиях проявлений Мало-Чипикетской площади Патомского Нагорья, может быть использована и на других объектах высокачественного кварца Российской Федерации.

### Литература

1. Аксенов Е.М., Быдтаева Н.Г., Бурьян Ю.И., Котмогоров Ю.Г., Непряхин А.Е., Нигматов И.Н. Перспективы использования кварцевого сырья России в высоких технологиях // Разведка и охрана недр, № 9, 2015. С. 57-66.
2. Беляев Е.В., Антонов В.А. Ресурсный и инновационный потенциал стратегических, ликвидных и дефицитных неметаллических полезных ископаемых Северного Кавказа // Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа / Матер. II Всероссийской научно-технич. конф. Грозный, 8-10 ноября 2012 г.). Грозный, 2012. С. 11-19.
3. Битаров В.Т., Мирошников К.Е., Туаев О.П., Беляев Е. В., Непряхин А.Е., Корчагин А. Г. Высококачественное кварцевое сырье – новый перспективный виднерудного сырья Республики Северная Осетия-Алания // Промышленные минералы: проблемы прогноза, поисков, оценки и инновационные технологии освоения месторождений: материалы Международной научно-практической конференции. 9-13 ноября 2015 г. Казань: ЗАО «Издательский дом «Казанская недвижимость», 2015. С. 86-89.
4. Быдтаева Н.Г., Киселева Р.А., Кириллов А.В. Шовные зоны как основные рудоконтролирующие структуры месторождений безрудного кварца // Тезисы докл. Всеросс. совещ. «Современные проблемы изучения и использования минерально-сырьевой базы кварцевого сырья». Миасс. 2011. С. 33-47.
5. Кораго А.А., Козлов А.В. Текстуры и структуры жильного кварца хрусталиеносных областей. Л.: Недра, 1988. 159с.
6. Матышев А.Г. Особенности формирования кварцевых жил в Патомском нагорье. ДАН, том 292, № 2. 1987. С. 430-432.
7. Туаев О.П., Беляев Е.В. Перспективы промышленного использования жильного кварца Республики Северная Осетия (Алания) // Тезисы докл. V Научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Геология, поиски и комплексная оценка месторождений тверд. пол. ископ.» 11-12 декабря 2013 г. М.: ФГУП «ВИМС», 2013. С. 114-116.

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

